

Technisches Merkblatt TM

LEHMUSAN PUTZGRUND

Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier, atmungsaktiver und haftvermittelnder Putzgrund für Lehmputze



Zusammensetzung: Wasser, Lehm, Calciumcarbonat, Calciumaluminatsulfat, VAE Binder, Cellulose, mineralölfreie Additive.

Anwendungsgebiet: SCHWEPA Lehmusan Putzgrund ist ein Grundanstrich zur Verfestigung und als Voranstrich von allen tragfähigen Untergründen vor dem Putzauftrag auf Flächen wie Beton, Zement- und Kalkzementputze, Gipsputze und Gipskartonplatten. Als Grundierung für Lehmusan-Edelputz und Lehmusan.

Untergrund: Die geeigneten Untergründe müssen trocken, fest, sauber und tragfähig sowie frei von Sinterschichten, Ausblühungen und Trennmitteln sein. Nicht fest haftende Anstriche sind restlos zu entfernen. Stark saugende Untergründe mit SCHWEPA Lehmusan Putzgrund, verdünnt mit 25 - 30 % Wasserzugabe vorbehandeln.

Verarbeitung: SCHWEPA Lehmusan Putzgrund aufrühren und mit einer Deckenbürste, Pinsel oder Roller gleichmäßig aufgetragen. Bei Bedarf kann SCHWEPA Lehmusan Putzgrund mit bis zu 20 % Wasserzugabe verdünnt werden. Folgebeschichtungen können bei Temperaturen um 20°C am Folgetag aufgetragen werden. Niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeit von SCHWEPA Lehmusan Putzgrund. Untergründe, die zum Durchschlagen neigen, mit SCHWEPA ARU-Sperrgrund vorbehandeln.

Verbrauch:	Anstrich:	ca. 0,3 kg/m ²	ca. 33 m ² /Eimer (à 10 kg)
	Anstrich:	ca. 0,3 kg/m ²	ca. 66 m ² /Eimer (à 20 kg)
Alle Verbrauchsangaben sind abhängig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.			

Lieferform:	In Eimern à 10 kg	Artikel-Nr. 00101881-10	52 Eimer/Palette
	In Eimern à 20 kg	Artikel-Nr. 00101881-20	32 Eimer/Palette

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM

LEHMUSAN PUTZGRUND

Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier, atmungsaktiver und haftvermittelnder Putzgrund für Lehmputze

Technische Daten:

Kriterium	Wert/Einheit
Bindemittelbasis	Lehm
Farbton	weiß
VOC Gehalt:	KAT H 1 2007 (50 g/l), 2010 (30 g/l), < 1,0 g/l

Lagerung:

Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde unbegrenzt.

Besonders zu beachten:

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachfrösten. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Für die Putzausführung gelten DIN EN 13914, DIN 18550 und DIN 18350, VOB Teil C.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Sicherheitsratschläge:

Angaben zur Einstufung und Kennzeichnung des Produktes entnehmen Sie bitte dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Qualitätskontrolle:

Alle unsere Produkte werden im eigenen Labor ständig eigen- und fremdüberwacht. Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.