


Technisches Merkblatt TM

LEHMUSAN STREICHPUTZ

Gebrauchsfertiger Streichputz als dnnlagige Endbeschichtung



Zusammensetzung: Wasser, Lehm und Ton, gemischte Muschelschalen, Calciumcarbonat, VAE-Binder, Cellulose, Additive, Konservierungsmittel

Anwendungsgebiet: SCHWEPA Lehmusan Streichputz ist eine dnnlagige Endbeschichtung fr jeden Untergrund mit einer gemahlten Jakobsmuschel als Hauptbestandteil und ist geeignet fr kreative Innenraumgestaltung mit individueller Struktur.

Untergrund: Die geeigneten Untergrnde mssen trocken, fest, sauber und tragfhig sowie frei von Sinterschichten, Ausblhungen und Trennmitteln sein. Nicht fest haftende Anstriche sind restlos zu entfernen. Unebenheiten des Untergrundes durch vorheriges Abgltten ausgleichen, da diese sonst sichtbar bleiben. Stark saugende Untergrnde mit SCHWEPA Silikat Fixativ vorbehandeln. Vor Aufbringen von SCHWEPA Lehmusan Streichputz ist der Auftrag einer Putzgrundierung mit SCHWEPA Lehmusan Putzgrund erforderlich.

Verarbeitung: SCHWEPA Lehmusan Streichputz gut aufrhren. Durch die Verwendung von ausschlielich natrlichen Fllstoffen ist ein starkes Nachdicken – je nach Lagerzeit – mglich. Der dabei entstandene Wasserabsatz auf dem Material wird beim Aufrhren wieder eingemischt, so dass die Verarbeitungskonsistenz wieder gegeben ist. Eine Verdnnung mit Wasser ist zu vermeiden. Bei intensiven Farbtnen (Vollton) kann je nach Zugabe der Farbmenge die Viskositt stark absinken, sodass die Verarbeitung sich etwas schwieriger gestaltet. In diesem Falle wird empfohlen, die abgesetzte Wassermenge vor dem Aufrhren nicht einzumischen, sondern fr eine verarbeitungsgerechte Konsistenz abzugieen. Der Auftrag erfolgt mit einem Flchenstreicher oder Ovalbrste, gleichmig verteilt im Kreuzgang.

Verbrauch:	Anstrich:	ca. 0,3 - 0,5 kg/m ²	ca. 40 - 66 m ² /Eimer ( 20 kg)
	Alle Verbrauchsangaben sind abhngig von Untergrund und Auftragsverfahren. Genaue Mengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.		

Lieferform:	In Eimern  20 kg	Artikel-Nr. 00101242-20	32 Eimer/Palette
--------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Auerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische nderungen und die daraus resultierenden Kenndatennderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungltig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedrfen grundstzlich der Schriftform.

Technisches Merkblatt TM**LEHMUSAN STREICHPUTZ**

Gebrauchsfertiger Streichputz als dünnlagige Endbeschichtung

Technische Daten:

Kriterium	Wert/Einheit
Bindemittelbasis	Lehm
Farbton	weiß oder getönt

Lagerung:

Trocken, kühl, jedoch frostfrei lagern. Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebinde ca. 6 - 8 Monate.

Besonders zu beachten:

Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Abbindezeit deutlich verlängern. Nicht verarbeiten bei Luft- und Baukörpertemperaturen unter +5 °C bzw. über +30 °C sowie zu erwartenden Nachtfrösten. Werkzeuge nach Gebrauch sofort reinigen. Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Holz, Metall etc.) vor der Verarbeitung abdecken und abkleben. Für die Putzausführung gelten DIN EN 13914, DIN 18550 und DIN 18350, VOB Teil C.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben entsorgt werden.

Qualitätskontrolle:

Vorgenannte Ausführungen dienen der Beratung und basieren auf bestem derzeitigem Wissen. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Die gültigen Normen, Zulassungen und Richtlinien sind immer zu beachten. Unsere Fachberatung steht für alle weiteren technischen Fragen gerne zur Verfügung.

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor. Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.