

## WERTKALK KALKFARBE

### Wand- & Deckenfarbe

Art-Nr. 0104 (15lt Eimer) | Art-Nr. 0105 (10lt Eimer)

Art-Nr. 0106 (5lt Eimer) | Art-Nr. 0107 (1lt Dose)

#### Kurzbeschreibung

Hochwertige, strahlend weiße, mineralische Innenfarbe auf reiner Kalkbasis mit organischen Stabilisatoren.

- Ergiebigkeit (je Arbeitsgang)
  - 15lt - **ca. 75-100m<sup>2</sup>**
  - 10lt - **ca. 50-66m<sup>2</sup>**
  - 5lt - **ca. 25-33m<sup>2</sup>**
  - 1lt- **ca. 5-6m<sup>2</sup>**
- Arbeitsgänge: **ca. 2** je nach Untergrund
- Mischungsverhältnis: **bis zu 10% reines Wasser**
- Verarbeitung: **Rollen, Bürsten, Airless-Spritzgerät**

#### Beschreibung

**WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe** ist eine mineralische Innenwandfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit, hergestellt aus Sumpfkalk mit organischen Stabilisatoren und aufgebaut auf dem von Natur aus außerordentlich reinem Kalkstein.

**WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe** fördert das gesunde Raumklima und beugt durch die hohe Alkalität Pilz- und Schimmelbildung vor.

#### Eigenschaften

- strahlend weiß
- geruchsneutral – keine unangenehmen Gerüche beim Auftragen und danach
- schmutzabweisend, da antistatisch
- wasserdampfdurchlässig
- feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv
- desinfizierend
- antistatisch
- wischfest, kreidet nicht (dank mechanischer Veredelung)
- einfach überstreichbar
- lösungsmittelfrei & konservierungsmittelfrei

#### Arbeitsmittel

- Farbwalze; fester Kern, kurzer Flor (bis max. 1,5cm)
- Bürste
- Airless-Spritzgerät (mit Schneckenpumpe / Düsengröße 519 oder 521)

#### Anwendung

Auf allen mineralischen Untergründen, aber auch Dispersionsuntergründen wie folgend anwendbar:

- Kalkputz
- Kalk-Zementputz
- Zementputz
- Sanierputz
- Beton
- Kalkfarben

- Silikatfarben
- Dispersionsfarben (außer glänzende Dispersionsfarben!)
- Kunstharzputzen
- Raufasertapeten
- OSB-Platten\*
- Gipskarton\*
- Gipsputz\*

\*Vor Anwendung unbedingt Fachberater kontaktieren!

### **Untergrund**

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Sandende Putze sind vorher zu festigen z.B. mit Grundierung auf Kaliwasserglas-Basis.

### **Verarbeitung**

**WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe** kann sowohl mit der Bürste als auch mit der Rolle aufgetragen werden.

Vor dem 1. Anstrich kann **WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe** mit max. 10% Wasser verdünnt werden.

Für den 2. Anstrich empfehlen wir, die Farbe unverdünnt oder mit max. 5% Wasser aufzutragen.

Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

### **Verbrauch**

Je nach Struktur bzw. Untergrund **zwischen 150ml bis 200ml** je Anstrich und je Quadratmeter.

Empfehlung: Bei Mineralfarben sind i.d.R. mindestens 2x Anstriche auszuführen.

### **Abtönung**

**WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe** kann mit Erd- bzw. Oxidfarben oder alkalibeständigen Abtönfarben (z.B. TintaSol Mineral Abtönkonzentrate) abgetönt werden, jedoch sollte sich der gewünschte Farbton im Pastellton - **max. 6-8%**

**Abtönfarbe** - bewegen.

### **Verarbeitungstemperatur**

Es darf nicht bei Objekt- und Lufttemperaturen unter +5°C verarbeitet werden.

### **Reinigung der Werkzeuge**

Werkzeuge nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen.

### **Lagerung**

Gebinde gut verschlossen und frostfrei über mehrere Jahre lagerbar.

### **Zur Beachtung**

Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Farbspritzern zu schützen.

**WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe** ist hochalkalisch, deshalb sollten die Augen beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden.

Sie darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **Xi** reizend, enthält Kalkhydrat.