

	Wert	Einheit
Maximale Betriebstemperatur	1.000	°C
	1.832	°F
Schüttdichte, trocken	225	kg/m ³
	14	lb/ft ³
Kaltdruckfestigkeit (DS/EN ISO 8895_2006)	2,6	MPa
	377	lb/in ²
Bruchfestigkeit (EN 993-6:2018)	1,4	MPa
	203	lb/in ²
Gesamtporosität (EN 1094-4:1995)	91	%
Durchlässigkeit für Gase (EN 993-4:1995)	0,08	×10 ⁻¹³ m ²
Spezifische Wärme	0,84	kJ/(kg×K)
	0,20	BTU/(lb×°F)
Reversibler Wärmeausdehnungskoeffizient bei 20 – 750°C (68 – 1.382°F)	5,5	×10 ⁻⁶ K ⁻¹
	3,1	×10 ⁻⁶ F ⁻¹
Zugfestigkeit (EN 1607)	610	kPa
	88,47	lb/in ²
Dimensionsstabilität bei spezifischen Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen (EN 1604) bei 3°C - 90 %RH - 48 Stunden	0,0	%
Wärmeleitfähigkeit (EN 12667), λ_{200} Durchschnitt	0,074	W/(m×K)
Chemische Analyse, typisch		
Siliziumdioxid	SiO ₂	47 %
Eisenoxid	Fe ₂ O ₃	0,1 %
Aluminiumoxid	Al ₂ O ₃	0,2 %
Magnesiumoxid	MgO	0,4 %
Kalziumoxid	CaO	42 %
Natriumoxid	Na ₂ O	0,1 %
Kaliumoxid	K ₂ O	0,1 %
Glühverlust bei 1.025°C (1.877°F)	LOI	9 %
Nichtbrennbarkeitsprüfungen (EN 13501-1:2007 + A1:2009)	Klasse A1	
HS-Tarifnummer (Harmonisiertes System zur Warenbezeichnung und Kodierung)	6806.90.00	
Farbe	Grau	

Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 15.3.2023

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dänemark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com



Größe	Länge	Breite	Stärke
Maximal	2.440mm	1.220mm	105mm
Minimum	Nach Ihrem Wunsch	Nach Ihrem Wunsch	20mm
Standardtoleranzen*	Bis zu $\pm 2,5$ mm	Bis zu $\pm 2,5$ mm	Bis zu $\pm 1,5$ mm
Bearbeitete Toleranzen*	Bis zu $\pm 2,5$ mm	Bis zu $\pm 2,5$ mm	Bis zu $\pm 1,0$ mm

*Dimensionale Toleranzen hängen von Länge und Breite ab

Allgemeine Informationen

Nicht alle Größenkombinationen sind für die Bestellung verfügbar.
Kontaktieren Sie Skamol für eine bestimmte Größe.

Standardgrößen

Überprüfen Sie Ihre Skamol Preisliste oder kontaktieren Sie Skamol.

Bearbeitung

Spezielle Formen, die nach Kundenwunsch bearbeitet werden, können für spezifische Konstruktionsanforderungen geliefert werden.

Verpackung

Die Produkte werden nach dem Skamol-Standard verpackt.



Daten sind Durchschnittsergebnisse von Prüfungen, die unter Standard-Prozeduren durchgeführt wurden und Schwankungen unterliegen. Daten aus diesem Datenblatt werden in gutem Glauben als technischer Service geliefert und können sich ohne Vorankündigung ändern. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Revisionsnummer: 15.3.2023

Skamol Group

Hasselager Centervej 1, 8260 Viby, Dänemark
Tel.: +45 97 72 15 33

www.skamol.com