

## WFP Quarzgrund

**Feinrauer siloxanvergüteter Voranstrich  
für nachfolgende mineralische und organische  
Putzbeschichtungen.**

<b>Eigenschaften</b>	Weiß, haftvermittelnd, saugfähigkeitsregulierend, wasserdampfdurchlässig, alkalibeständig
<b>Anwendung</b>	Voranstrich zur Haftvermittlung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit des Untergrundes. <ul style="list-style-type: none"><li>• Um Farbtonunterschiede zu vermeiden, muss im Hinblick auf Material und Trocknung ein homogener Untergrund geschaffen werden.</li><li>• Nicht für liegende Flächen geeignet.</li><li>• Nicht auf feuchte oder verschmutzte Untergründe aufbringen.</li></ul>
<b>Verbrauch</b>	ca. 0,2–0,25 kg/m <sup>2</sup> je Anstrich
<b>Technische Daten</b>	Art: Feinraue Grundierung Konsistenz: Flüssig Bindemittel: Polymerdispersion, siloxanverstärkt Dichte: ca. 1,4 kg/dm <sup>3</sup> Farbe: Weiß

### Verarbeitung

Mit einem langsam laufenden Rührwerk gründlich aufrühren.  
Sandende und stark saugende Untergründe sind mit Spezial Tiefengrund LF zu festigen.  
Verarbeitung mit der Rolle oder Bürste.  
Werkzeugreinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser. Angrenzende Flächen sorgfältig  
abdecken. Spritzer sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Nicht verarbeiten bei Luft- und  
Baukörpertemperaturen unter +5°C sowie bei direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft oder zu  
erwartenden Nachfrösten.

<b>Oberflächen- beschaffung</b>	NOberflächen-beschaffung
<b>Lieferform</b>	25 kg/Eimer • 24 Eimer/Palette 15 kg/Eimer • 24 Eimer/Palette 4 kg/Eimer • 80 Eimer/Palette
<b>Lagerung</b>	Eimer fest verschlossen, kühl und frostfrei lagern.
<b>Hinweis</b>	Augen und Haut schützen. Giscode BSW 20

**Bemerkungen**

Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten und handwerklichen Regeln der Bautechnik sowie die gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen.