



Arctica

Anwendungsfertige Kalkfarbe
auf Basis von abgelagertem Sumpfkalk.

Für Innen und Außen erhältlich.



Warum Arctica Kalkfarbe?

- schimmelpilzhemmend
- hohe Hygienewirkung
- feuchtigkeitsregulierend
- dampfdurchlässig/atmungsaktiv
- keine statische Aufladung, Wände bleiben länger sauber
- höhere Deckkraft
- 100% frei von chemischen Zusatzstoffen
- für Allergiker empfehlenswert
- geruchsneutral
- bindet Schadstoffe
- sorgt für ein gesundes Wohnraumklima

Kalk ist mehr als weiss.
dullinger



Malerkalk

Sumpfkalk

Arctica

Sanierkalkfarbe

Sumpfkalkglätte

Sumpfkalkspachtel

Storico

Kalk-Sinterwasser

Trass

Produktart: Arctica ist eine gebrauchsfertige Kalkfarbe auf Basis von nass gelöschtem, abgelagertem, gasgebranntem, schwefelfreiem, feinst gemahlene Stückkalk (CaO) ohne chemische Zusätze, hochweißem Marmormehl, Wasser, Titandioxid, natürliche Kohlenhydrate, Cellulose sowie einem geringen Anteil von natürlichem Öl. Arctica kann für außen und innen verwendet werden. Für die Außenanwendung kann der Kalkfarbe ein Hydraulefaktor für ein schnelleres Abbinden beigemischt werden. Produkt separat erhältlich!

Anwendungsbereich: Arctica Kalkfarbe eignet sich als hochwertiger Farbanstrich auf fast allen schwach saugenden, trockenen und tragfähigen Untergründen.

- Im Innenbereich als Wand und Deckenfarbe
- Im Außenbereich als Fassadenfarbe

Arctica ist wischfester, wirtschaftlicher, leicht zu verarbeiten, spannungsarm und vergilbungsfrei.

Geeignete Untergründe: Feste mineralische Putze und Farben, Gipskartonplatten (Herstellerhinweise für Grundierung beachten), geeignete Tapeten, Kalkgipsputze, Kalkzementputze, Betonflächen (auf Rückstände von Schalöl achten).

Auf allen festen Farbanstrichen wie auch auf festen Dispersionsfarben. Untergründe müssen sauber, tragfähig, trocken sein.

TIPP: Flecken im Untergrund wie Nikotin, Pigmente, oder vom versotteten Kamin, trocken überstreichen und sofort wieder trocknen. Falls notwendig den Vorgang wiederholen. Die Applikation „al fresco“ ist ebenfalls möglich. Ölhaltige Farbanstriche als Untergrund sind nicht geeignet. Auf feuchten und sehr dichten Untergründen kann es manchmal und stellenweise zu einem kalktypischen Glanz kommen. Diese so genannte Sinterhaut auf der Putzoberfläche vor dem Anstrich mechanisch, z.B. mit einer Drahtbürste oder mit Ätzflüssigkeit entfernen. **EIN PROBEANSTRICH SOLLTE AUF ALLE FÄLLE ERFOLGEN.** Fehlstellen art- und strukturgleich mit Dullinger Feinspachtel oder Grobspachtel zuvor ausbessern. Als Grundierung, auf sehr glatten Untergründen, empfehlen wir Storico - Primo.

Anwendung: Arctica Kalkfarbe mit Rührgerät gut aufgerührt streichen oder spritzen. Grundanstrich bis max. 10% verdünnt mit Wasser, Deckanstrich unverdünnt kann aber ebenfalls je nach Untergrund verdünnt werden (max.5%). Mit der Malerbürste sollte Arctica Kalkfarbe kreuzweise aufgetragen und gut ausgestrichen werden. Arctica Kalkfarbe kann auch für eine wirtschaftlichere Verarbeitung vom Fachmann mittels Rolle aufgebracht

werden, muss aber unmittelbar danach mit einer Malerbürste kreuzweise gut ausgestrichen werden. (Geeignete Malerbürsten sind bei uns erhältlich) Zwischentrocknungszeiten mind. 4 Stun-

den; bei durchschlagenden Substanzen im Untergrund mindestens 12 Stunden. Das volle Deckvermögen wird jedoch erst nach kompletter Trocknung erreicht. Spritzer auf andere Flächen sind gleich mit Wasser zu entfernen. Arctica Kalkfarbe kann für dem Außenbereich ein Hydraulefaktor beigemischt werden. (Bitte bei Kauf separat anfordern). Den Hydraulefaktor gut mischen und innerhalb der angegebenen Verbrauchszeit von max. 5 Tagen verarbeiten.

Abtönung: Arctica Kalkfarbe ist auch in vielen Farbtönen aus unserem Produktsortiment lieferbar und kann auch an bestehende Farbtöne angepasst werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Farbton bedingt durch die Saugfähigkeit des Untergrundes oder durch die zu überstreichenden Farbschichten variieren kann. Beim Auftragen einer pigmentierten Farbe sollte ein Voranstrich in weiß erfolgen. Der farbige Anstrich sollte als letzter Anstrich aufgetragen werden, da die Gefahr von Fleckenbildung bei einem mehr maligen Auftragen des farbigen Anstriches gegeben ist. Dunklere Flecken können auch feuchtbedingt sein und können mehrere Wochen andauern bis der Untergrund trocken ist. Es ist nicht empfehlenswert Flecken ein weiteres Mal zu überstreichen da sich die Fleckenbildung erhöhen kann.

Verarbeitungstemperatur: Arctica nicht unter 6°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten. Im Außenbereich bei gutem Wetter (nicht bei starkem Wind und Regen bzw. direkter Sonneneinstrahlung) streichen.

Verbrauch bei zweimaligem Anstrich: Ca. 0,35 kg/m² auf glattem Untergrund (unverbindlicher Richtwert).

Werkzeugreinigung: Nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung: Mindesthaltbar 12 Monate. Vor Frost schützen.

Anbrüche mit etwas Wasser bedecken und den Eimer gut verschließen.

Verpackung: Nur restentleert entsorgen.

Inhalt: 15 kg

