

WERTKALK KALKFARBE

Wand- & Deckenfarbe

Art-Nr. 0104 (15lt Eimer) | Art-Nr. 0105 (10lt Eimer)

Art-Nr. 0106 (5lt Eimer) | Art-Nr. 0107 (1lt Dose)

Kurzbeschreibung

Hochwertige, strahlend weiße, mineralische Innenfarbe auf reiner Kalkbasis mit organischen Stabilisatoren.

- Ergiebigkeit (je Arbeitsgang)
 - 15lt - **ca. 75-100m²**
 - 10lt - **ca. 50-66m²**
 - 5lt - **ca. 25-33m²**
 - 1lt - **ca. 5-6m²**
- Arbeitsgänge: **ca. 2** je nach Untergrund
- Mischungsverhältnis: **bis zu 10% reines Wasser**
- Verarbeitung: **Rollen, Bürsten, Airless-Spritzgerät**

Beschreibung

WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe ist eine mineralische Innenwandfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit, hergestellt aus Sumpfkalk mit organischen Stabilisatoren und aufgebaut auf dem von Natur aus außerordentlich reinem Kalkstein.

WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe fördert das gesunde Raumklima und beugt durch die hohe Alkalität Pilz- und Schimmelbildung vor.

Eigenschaften

- strahlend weiß
- geruchsneutral – keine unangenehmen Gerüche beim Auftragen und danach
- schmutzabweisend, da antistatisch
- wasserdampfdurchlässig
- feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv
- desinfizierend
- antistatisch
- wischfest, kreidet nicht (dank mechanischer Veredelung)
- einfach überstreichbar
- lösungsmittelfrei & konservierungsmittelfrei

Arbeitsmittel

- Farbwalze; fester Kern, kurzer Flor (bis max. 1,5cm)
- Bürste
- Airless-Spritzgerät (mit Schneckenpumpe / Düsengröße 519 oder 521)

Anwendung

Auf allen mineralischen Untergründen, aber auch Dispersionsuntergründen wie folgend anwendbar:

- Kalkputz
- Kalk-Zementputz
- Zementputz
- Sanierputz
- Beton
- Kalkfarben

- Silikatfarben
- Dispersionsfarben (außer glänzende Dispersionsfarben!)
- Kunstharzputzen
- Rauhfaserpapeten
- OSB-Platten*
- Gipskarton*
- Gipsputz*

*Vor Anwendung unbedingt Fachberater kontaktieren!

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Sandende Putze sind vorher zu festigen z.B. mit Grundierung auf Kaliwasserglas-Basis.

Verarbeitung

WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe kann sowohl mit der Bürste als auch mit der Rolle aufgetragen werden.

Vor dem 1. Anstrich kann **WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe** mit max. 10% Wasser verdünnt werden.

Für den 2. Anstrich empfehlen wir, die Farbe unverdünnt oder mit max. 5% Wasser aufzutragen.

Zwischen den Anstrichen ist eine Trocknungszeit von mind. 12 Stunden einzuhalten.

Verbrauch

Je nach Struktur bzw. Untergrund **zwischen 150ml bis 200ml** je Anstrich und je Quadratmeter.

Empfehlung: Bei Mineralfarben sind i.d.R. mindestens 2x Anstriche auszuführen.

Abtönung

WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe kann mit Erd- bzw. Oxidfarben oder alkalibeständigen Abtönfarben (z.B. TintaSol Mineral Abtönkonzentrate) abgetönt werden, jedoch sollte sich der gewünschte Farbton im Pastellton - **max. 6-8% Abtönfarbe** - bewegen.

Verarbeitungstemperatur

Es darf nicht bei Objekt- und Lufttemperaturen unter +5°C verarbeitet werden.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge nach Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen und frostfrei über mehrere Jahre lagerbar.

Zur Beachtung

Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Farbspritzern zu schützen.

WERTKALK KALKFARBE Wand- & Deckenfarbe ist hochalkalisch, deshalb sollten die Augen beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden.

Sie darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **Xi** reizend, enthält Kalkhydrat.