



Sumpfkalkglätte

Anwendungsfertige Kalkglätte
auf Basis von abgelagertem Sumpfkalk.

Farbe weiss. Reiner Naturbaustoff.

In den Mischverhältnissen 1:1 oder 1:2 erhältlich.



Warum Sumpfkalk?

- schimmelpilzhemmend
- hohe Hygienewirkung
- feuchtigkeitsregulierend
- dampfdurchlässig
- keine statische Aufladung, Wände bleiben länger sauber
- 100% frei von chemischen Zusatzstoffen
- allergikerfreundlich
- historisch geeignetes Baumaterial
- geruchsneutral
- bindet Schadstoffe
- sorgt für ein gesundes Wohnraumklima

Kalk ist mehr als weiss.
dullinger



Malerkalk

Sumpfkalk

Arctica

Sanierkalkfarbe

Sumpfkalkglätte

Sumpfkalkspachtel

Storico

Kalk-Sinterwasser

Trass

Produktart: Sumpfkalkglätte 1:1 oder 1:2 ist eine feine Kalkspachtelmasse, im Verhältnis von

Glätte 1:1 für spiegelnde Oberflächen (Stucco Veneziano oder Marmorino)

Glätte 1:2 für glatte - samtige Oberflächen

SUMPFKALKGLÄTTE 1:1 UND 1:2 IST NUR IM SYSTEM MIT DULLINGER SUMPFKALKSPACHTEL 0,5 ANWENDBAR UND GEEIGNET FÜR VOLLFLÄCHIGE FEINGLÄTTEN BIS MAX. 0,1MM.

Zusammensetzung: Sumpfkalk abgelagert, Marmormehl weiß, frei von chemischen Zusätzen.

Das System:

Erster Arbeitsgang: Als Träger eignet sich Dullinger Feinspachtel 0,5. Nach ca. 30 Minuten, je nach Temperatur und Oberflächenfestigkeit erfolgt der zweite Arbeitsgang. Bei größeren Schadstellen oder zu grobem Untergrund empfehlen wir Dullinger Sumpfkalkspachtel 1,25.

Zweiter Arbeitsgang: Auf die Feinspachtel 0,5 wird nun „frescal“ Dullinger Kalkglätte dünn (max. 0,1 mm) bzw. porenverschließend mit der Traufel aufgetragen und verdichtet.

Glätte 1:1 für spiegelnde Oberflächen (Stucco Veneziano oder Marmorino)

Glätte 1:2 für glatte - samtige Oberflächen

TIPP: Verwenden Sie eine Traufel mit abgerundeten Kanten. Einen leichten Seidenglanz erhält man durch kräftiges glätten.

ACHTUNG: ZU STARKER GLÄTTEDRUCK KANN ZU RISSBILDUNGEN UND METALL-ABRIEB FÜHREN!

Bitte beachten Sie die Produktbeschreibungen zu den jeweilig oben genannten Produkten, vor deren Anwendung.

Verarbeitung: Sumpfkalkglätte ist fertig verarbeitbar. Sumpfkalkglätte mit einem Rührgerät/ Spiralmixer gut durchmischen. Nach längerer Stehzeit kann es zu längeren Rührzeiten kommen, bis die optimale Geschmeidigkeit erreicht ist. Bei Bedarf kann etwas Wasser beigegeben werden. Genügend Feuchtigkeit im Untergrund

ermöglicht ein optimales Verarbeiten sowie das Abbinden der Sumpfkalkglätte. Bei Bedarf von dünner Konsistenz mit Wasser anpassen. Spritzer auf anderen Flächen sind gleich mit Wasser zu entfernen. (Verätzungsgefahr)

Verarbeitungstemperatur: Sumpfkalkglätte nicht unter 6°C Luft- und Untergrundtemperatur verarbeiten.

Verbrauch: Ca. 0,2 kg bei 0,1 mm Putzstärke pro m² (unverbindlicher Richtwert). Genaue Verbrauchswerte können auf Grund einer Musterfläche am jeweiligen Objekt erstellt werden.

Werkzeugreinigung: Nach Gebrauch mit Wasser.

Lagerung: Frostfrei ca. 12 Monate. Anbrüche mit etwas Wasser und einer Folie schwimmend bedecken und den Eimer gut verschließen, da es sonst rasch zu Klümpchenbildung im Material kommen kann und somit nicht mehr als Kalkglätte verarbeitbar ist.

Verpackung: Nur restentleert entsorgen.

Inhalt: 10 kg oder 20 kg

